TRAITEMENT MURS EXTÉRIEURS

IMPRÉGNANT SILICONE POUR PRÉSERVER LES MURS EXTÉRIEURS CONTRE LA PÉNÉTRATION D'HUMIDITÉ.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Imprégnant silicone pour préserver les murs extérieurs contre la pénétration d'humidité.

DOMAINE D'APPLICATION

Imperméabiliser des façades, des tuiles et des murs extérieurs de maisons, de granges, de garages, de remises en brique, en béton, en béton cellulaire, en ciment, en plâtrage, en molasse et en d'autres sortes de pierres poreuses. L'enduit ne convient pas au traitement de maçonnerie souterraine. Utiliser Bison Traitement-Murs-Intérieurs à cet effet.

PROPRIÉTÉS

· Imperméable
· Invisible
· Le mur continue à respirer
· Reste actif très longtemps

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: Ne pas appliquer à des températures inférieures à +5°C.
Pré-traitement des surfaces: Le mur à traiter doit être parfaitement propre, sec au toucher et exempt de poussière. Eliminer les parties poussiéreuses et détachées avec un balai dur ou une brosse métallique. Ensuite, rincer ou arroser à l'eau et bien laisser sécher. Ne pas employer de savon ou de détergents synthétiques pour nettoyer le mur. Les résidus de ceux-ci s'enlèvent difficilement, de sorte que l'effet imperméabilisant et la capacité de pénétration Bison Traitement-Murs-Extérieurs
diminueraient considérablement. Réparer le jointoiement de mauvaise qualité ou les fissures dans le mur avec du mortier de ciment. Les fissures très fines, de maximum 0,3 mm de large, sont colmatées par Bison Traitement-Murs-Extérieurs.
Outillage: Brosse ou pulvérisateur à air comprimé.

MISE EN OEUVRE

Diluer: L'enduit ne peut pas être dilué.
Consommation: 1 - 3 m^2/l, pour deux couches, en fonction de la nature du support. Un essai de 1m^2 sur la surface à traiter donne une bonne indication.
Mode d'emploi:
Appliquer une grande quantité de l'enduit en deux couches, à l'aide d'une brosse ou d'un pulvérisateur à air comprimé. Appliquer la deuxième couche après que la première couche ait pénétré dans le support, mais avant qu'elle ne soit entièrement sèche (mouillé sur mouillé). Appliquer les deux couches jusqu'à saturation complète du support. Le Traitement-Murs-Extérieurs s'écoule pour ainsi dire du mur. Une seule couche, même appliquée très généreusement, ne suffit pas. Ne pas traiter de trop grandes surfaces en même temps. Appliquer Bison Traitement-Murs-Extérieurs du haut vers le bas. Protéger soigneusement les surfaces qui ne doivent pas être traitées, comme les encadrements, les chambranles, le vitrage, etc. en posant du ruban de masquage ou en les recouvrant. Lors de la peinture de boiseries, des taches de Bison Traitement-Murs-Extérieurs peuvent attaquer la peinture et provoquer une capacité d'adhérence diminuée. Les taches sur le verre ne peuvent plus être éliminées. Eviter le contact des solvants contenus dans Bison Traitement-Murs-Extérieurs avec des plantes, des buissons ou de l'herbe en les couvrant. Ne pas utiliser Bison Traitement-Murs-Extérieurs par temps de pluie, risque de pluie, brouillard ou à un taux d'humidité relativement élevé. Laisser durcir le béton fraîchement coulé pendant 3-4 semaines avant de le traiter avec Bison Traitement-Murs-Extérieurs, sinon l'enduit ne peut pas pénétrer suffisamment. Initialement, un mur traité présentera un effet perlé. La pluie perle pour ainsi dire le long du mur. Cet effet diminue après un certain temps, mais la résistance à la pluie et à l'humidité est maintenue. S'il n'est pas certain que le support convienne pour une imprégnation avec Bison Traitement-Murs-Extérieurs, vérifier avec de l'eau s'il convient suffisamment. L'idéal est même de procéder à une petite imprégnation d'essai avec Bison Traitement-Murs-Extérieurs.
Taches/restes: Eliminer les taches fraîches avec de l'essence de térébenthine. Les taches durcis ne peuvent être éliminées que mécaniquement.

TEMPS DE SÉCHAGE

Temps de séchage: Ca. 4-6 heures à +20°C. A des températures plus basses, le séchage prend plus de temps. La résistance à l'humidité optimale est atteinte après 24 heures.

*** Temps de séchage peut varier e.a. en fonction du support, de la quantité de produit utilisée, du taux d'humidité et de la température ambiante.**

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Résistance à l'eau: Très bon(ne)
Résistance au rayons UV: Bonne
Résistance chimique: Résiste très bien aux alkalis jusqu'à pH 14.
Recouvrement: Par préférence ne pas peindre. Si nécessaire, seulement avec une peinture au latex acrylique de qualité supérieure.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base: Oligomère-siloxane.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.

Couleur: Transparent
Viscosité: Ca. 6.5 mPa.s.
Teneur en solides: Ca. 5 %
Densité: Ca. 0.78 g/cm^3
Point d'éclair: K2 (>21°C. - <35°C.)

CONDITIONS DE STOCKAGE

Au moins 24 mois après production Conservation limitée après ouverture. Conserver dans un emballage bien fermé dans un endroit sec et à l'abri du gel à une température entre +5°C et +25°C.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.

137001020150710